

Materialart

Saures Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Schimmel, Bakterien, Algen und Grünbelag befallenen Untergründen sowie zum Herauslösen bauschädlicher Salze aus dem vorderen Mauerwerk. Kalklöser mit breitem Wirkungsspektrum.

FAKOLITH FK 12 ist geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich, wirkt geruchsneutralisierend und verzögert Bakterienneubildung.

Eigenschaften

Zur Behandlung von Schimmel und Bakterien befallenen Untergründen im Innenbereich. FAKOLITH FK 12 ist insbesondere zu empfehlen für die Anwendung

- im Wohnbereich,
- in öffentlichen Gebäuden,
- im Produktions-, Kühl- und Lagerraum der Lebensmittelindustrie,
- in sanitären Anlagen,
- im Wellness- und Saunabereich

sowie im Außenbereich für die Beseitigung von Grünbelag und Rotalgenbefall an Fassaden, Balkonen, Terrassen, Holzzäunen, Schindelfassaden.

Die intensive Reinigung des Untergrundes mit FAKOLITH FK 12 ist wichtig, um die Poren des Untergrundes zu öffnen. Durch die tenside Wirkung von FAKOLITH FK 12 dringt der Reiniger tief in den Untergrund ein. Die zelluläre Schutzschicht des Mikroorganismus wird durch die Reinigung des Untergrundes mit FAKOLITH FK 12 angegriffen. Dieser Vorgang optimiert die Wirkung einer nachfolgenden Behandlung des Untergrundes mit FAKOLITH FK 14 Antipilz oder FAKOLITH FK 7.

Anwendungsgebiete

Schimmelsanierung

Zur Reinigung von Schimmel, Algen und Bakterien befallenen Untergründen im Innen- und Außenbereich. FAKOLITH FK 12 ist insbesondere in Verbindung mit der nachfolgenden Anwendung von FAKOLITH FK 14 ANTIPIILZ und den FAKOLITH Anstrichsystemen für die Untergrundvorbehandlung in der Schimmelsanierung zu empfehlen.

Salzausblühungen

FAKOLITH FK 12 aktiviert den Transport von bauschädlichen Salzen aus dem vorderen Mauerwerk an die Oberfläche, wo sie abgewaschen werden können. Die Reinigung von Salzausblühungen mit FAKOLITH FK 12 pur ist insbesondere bei der nachfolgenden Anwendung von FAKOLITH FK 7 als Untergrundvorbehandlung zu empfehlen.


Kalkreinigung

Pur bis 1:1 mit Wasser verdünnt löst FAKOLITH FK 12 zuverlässig Kalkablagerungen vom Untergrund.

Untergründe

Beton, Altanstriche, mineralische Putze, Kunstharzputze, Natursteine, Fliesen, Klinker, Holz. Holz nur kurzfristig benetzen, um eine Verfärbung des Untergrundes zu vermeiden. Ungestrichene Metalle schützen. FAKOLITH FK 12 kann, abhängig von der Konzentration, der Einwirkzeit und dem Zustand des Metalls, korrosiv wirken. Eine Musterlegung wird empfohlen.

<p>Untergrund- vorbehandlung</p>	<p>Grünbelag im Außenbereich mechanisch entfernen, vorhandene Salzausblühungen abkehren. Von Schimmel befallene Untergründe im Innenbereich keinesfalls im trockenen Zustand abreinigen, um einen Sporenflug zu vermeiden.</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p>Schimmelsanierung Zur Reinigung von Schimmel, Algen und Sporen befallenen Untergründen FAKOLITH FK 12 im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt (1 Teil Reiniger - 4 Teile Wasser), auftragen/aufsprühen, 10 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser gut nachwaschen. Im Innenbereich mit einem Schwamm und klarem Wasser vom Untergrund abwaschen. Warme Lösungen steigern die Reinigungswirkung.</p> <p>In der 500ml-Sprühflasche ist FAKOLITH FK 12 bereits verdünnt und somit für die Anwendung in der Schimmelsanierung verarbeitungsfertig eingestellt.</p> <p>Salzausblühungen: Vorhandene Salze abkehren. Für die Reinigung von Salzausblühungen im Mauerwerk FAKOLITH FK 12 pur auftragen, 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit ausreichend klarem Wasser gut nachwaschen. Nach der 1. Reinigung mit FAKOLITH FK 12 können mit der austretenden Feuchtigkeit Salze und die Bausubstanz schädigende Rückstände aus dem Untergrund an die Oberfläche transportiert werden. In diesem Fall Reinigungsvorgang wiederholen.</p> <p>Kalkreinigung FAKOLITH FK 12 1:1 mit Wasser verdünnt auf den zu reinigenden Untergrund auftragen, 2-3 Minuten einwirken lassen, mit dem Schwamm/der Bürste mechanisch reinigen und anschließend mit klarem Wasser abwaschen. FAKOLITH FK 12 löst zuverlässig Kalkablagerungen vom Untergrund.</p> <p>Auftragsverfahren: Mit dem Schwamm, der Bürste oder im Sprühverfahren.</p> <p>Marmor und blanke Metalle vor Kontakt schützen! Untergründe bzw. Altanstriche nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen. Sofern die Anwendung von FAKOLITH FK 14 vorgesehen ist, sollte der Tiefgrund erst nach der Applikation der Antipilzlösung aufgetragen werden.</p>
<p>Dichte bei 25°C</p>	<p>Ca. 1,04</p>
<p>Flammpunkt</p>	<p>Nicht anwendbar</p>
<p>Verträglichkeit</p>	<p>Nicht mit anderen Produkten mischen.</p>
<p>PH-Wert</p>	<p>Ca. 2,5</p>
<p>Inhaltsstoffe</p>	<p>Ameisensäure (9,9%)</p>
<p>Verbrauch</p>	<p>Abhängig von der Verschmutzung</p>
<p>Verdünnung</p>	<p>Wasser</p>
<p>Wartezeit nach der Anwendung</p>	<p>Es sind keine besonderen Wartezeiten vorgesehen. Bei der nachfolgenden Anwendung von FAKOLITH FK 14 oder FAKOLITH FK 7 darf der Untergrund eine leichte Restfeuchte aufweisen, aber nicht gesättigt nass sein.</p>

Verarbeitungstemperatur	+5°C
Lagerung	2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern
Verpackung	500ml-Sprühflasche, 1-, 5-, 10-Liter-Kanister
Entsorgung	Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Hinweis:	<p>Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Dampf nicht einatmen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.</p> <p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reste nicht unverdünnt oder in größeren Mengen in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.</p>
QR-Code:	

RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 01100071679/01.



Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 01.07.2021