

Rubin Stein-Lasur

Produktbeschreibung:

RUBIN Steinlasur dient zur Versiegelung von Böden und Wänden aus Natur- und Kunststein vor allem im Außenbereich. Das Produkt bewirkt eine leichte Farbtonvertiefung und lässt daher Farbe und Struktur des Gesteins frisch hervortreten. RUBIN Steinlasur ist tritt- und schlagfest, glänzt nicht, vergilbt nicht und schützt gegen Schmutz-, Wasser- und Witterungseinflüsse. Charakteristische Merkmale sind Lichtechtheit, optimales Haftvermögen und hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.

RUBIN Steinlasur wird erfolgreich eingesetzt auf Klinker, Terazzo, Marmor, Travertin, Quarzit, Porphyrr, Gneis, Steinzeug, Mosaik, Granit, Solnhofener-Platten, Waschbeton, Eternit usw.. Nicht geeignet für glasierte oder nicht- oder schwersaugende Platten und Steine (siehe „Bitte beachten“).

Anwendungshinweise:

Die zu versiegelnden Steine und Platten müssen trocken und sauber sein (öl- und fettfrei, keine Wachsreste!). Für die Grundreinigung empfehlen wir RUBIN Grundreiniger (Art.-Nr. 1166 ff.). Eventuelle Kalk- oder Zementschleier (bei sandgestrahlten Plastersteinen) sowie Rostflecken sind mit RUBIN Zementschleier-Entferner (Art.-Nr. 2060 ff.) zu beseitigen. Bedingt durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei diesem Produkt ist auch bei geringer Restfeuchtigkeit im Stein die Haftfähigkeit gewährleistet. RUBIN Steinlasur mit einem sauberen Pinsel möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Bei größeren Flächen einen lösemittelbeständigen Farbroller benutzen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die entgültige Härte wird nach ca. 8 Stunden erreicht. Bei porigen, stark saugenden Flächen ist nach dem Trocknen ein nochmaliger Auftrag zum Ausgleich eventueller Farbtonunterschiede erforderlich. Die Pinselreinigung erfolgt mit RUBINAL Universalreiniger (Art.-Nr. 1170 ff.).

Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir unseren Seifenreiniger RUBIN Fix (Art.-Nr. 1136 ff.). Einfach ins Aufwischwasser geben.

Bitte beachten:

Nicht jede Steinart hat immer die gleiche Beschaffenheit, Struktur, Alter, Verschmutzungsgrad und mögliche Vorbehandlungen mit anderen Mittel können das Ergebnis beeinflussen. Kunststeinplatten, gleichgültig welcher Gesteinsart, sind immer chemisch behandelt und können bei der Versiegelung unterschiedlich saugen. Daher ist besonders bei helleren Farbtönen Vorsicht geboten. Nehmen Sie daher unbedingt die Möglichkeit wahr und testen Sie vor der Anwendung das Produkt an einer versteckten Stelle. Zuviel aufgetragene Lasur entfernen Sie mit RUBINAL Universalreiniger (Art.-Nr. 1170 ff.) oder bei hartnäckigen Fällen mit 3CHEM Lackrysol R105 Speziallösungsmittel (Art.-Nr. 10501).

Kontaktieren Sie, wenn möglich, auch Ihren Fliesen und Pflastersteinlieferant, um die Einsetzbarkeit des Produkts vorab zu klären.

Rubin Steinlasur bei Raumtemperatur lagern und vor Gebrauch gut aufschütteln. Möglichst auch bei 15°C bis 25°C verarbeiten. Beim Auftrag zügig vorgehen. Das Produkt im Gebinde nicht unnötig offen stehen lassen. Am besten das Gebinde immer gleich wieder verschließen. Nicht mit Lösemitteln verdünnen.

Sicherheitsratschläge / Umweltschutzmaßnahmen:

Beim Auftrag und in den ersten 2 Stunden Trocknungszeit ist auf ausreichende Belüftung zu achten. Die entstehenden Dämpfe sind nicht gesundheitsschädlich. Nur das Verschlucken kann Lungenschäden verursachen. Daher für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt ist entzündlich!

Reste nicht in das Abwasser geben, sondern im Gebinde bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Rubin Stein-Lasur

Technische Daten / Inhaltsstoffe:

UN-Nr.: 3295
VbF: A II
ADR: 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (Naphtha), 3 III, F1
ChemVOCFarbV: Minimal filmbildende Lasur, VOC-Grenzwert von 700 g/l wird eingehalten

Ergiebigkeit: 1 Ltr. für ca. 10-20 m²

Zusammensetzung: Acrylharzformulierung auf Lösemittelbasis (enthält keine Aromaten, keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und kein PCB)

Artikel-Nummer / Gebindegrößen:

2031	Rubin Stein-Lasur	Dose	750 ml	(6 Stück pro Karton)
2032	Rubin Stein-Lasur	Kanister	1000 ml	(6 Stück pro Karton)
2033	Rubin Stein-Lasur	Kanne	3 Ltr	
2034	Rubin Stein-Lasur	Kanne	5 Ltr.	
2035	Rubin Stein-Lasur	Kanne	10 Ltr.	

Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir eine Verbindlichkeit für das zu erzielende Ergebnis, sowie die Beachtung möglicher Rechte Dritter nicht übernehmen können.